

Protectcoat AG50 Coating

Productomschrijving

Protectcoat AG50 Coating is een transparante, opofferende en een semi permanente anti-graffiti coating. Protectcoat AG50 Coating (met patent) is een milieuvriendelijke coating op basis van poly sacharide (aardappelzetmeel). Deze anti graffiti coating kan worden gebruikt op diverse absorberende oppervlakken zoals: beton, baksteen, graniet etc.. Voor het verwijderen van toekomstige graffiti, inkt of lijm is alleen warm water nodig onder gepaste druk en geen chemische removers. Hierna op de verwijderde delen is het aanbrengen van nieuwe coating nodig. Levensduur is 3-5 jaar, afhankelijk van het oppervlak en de omgeving.

Toepassing

Protectcoat AG50 Coating kan toegepast worden op:

- Beton
- Bakstenen
- Steen etc.

Voordelen

Voordelen van de **Protectcoat AG50 Coating** zijn:

- Transparant
- Vuilafstotend
- Bevat natuurlijke producten (aardappelzetmeel)
- Graffiti kan niet hechten
- Dampdoorlatend
- Graffiti verwijderen zonder chemische removers

Verwerkingsmethode

Breng **Protectcoat AG50 Coating** aan met een roller:



Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C.

Voor het gewenste resultaat moet de ondergrond temperatuur 5°C – 25°C.

Rendement per liter

0,5- 5m² / liter.

Afhankelijk van de absorberende ondergrond.



Protectcoat AG50 Coating

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding:

De ondergrond dient droog, stofvrij en schoon zijn. Het product goed schudden voor gebruik.

Toepassing:

Breng de **Protectcoat AG50 Coating** aan met een roller. Voor een volledige dekking aan de ondergrond, wordt geadviseerd om het product kruislings aan te brengen. Zorg dat de hele oppervlakte geraakt wordt.

Droogtijd:

Droogtijd: 120 min. – 180 min.
Afhankelijk van de temperatuur, laagdiktes en omgeving.

Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10°C – 15°C.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
The Netherlands

Postbus 36
5430 AA CUIJK
The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Volg ons op social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van het product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typfouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden www.protectcoatint.com

Laatste update: 01/01/2022